

## 偏光片参数(Spec of Polarizer)

### SLP-1215-60

#### 一, 产品结构(Structure of Polarizer)



\*此参数书仅供技术交流中光学物理性能参考, 图示仅示意尺寸与角度关系。

#### 二, 厚度 (Thickness)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
有效厚度* (Effective Thickness)	um	170 ± 20
压敏胶厚度(Adhesive)	um	25 ± 5

#### 三, 光学特性 (Optical Properties)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
单体透过率 (Single Transmittance)	%	42 ± 2
偏光度 (Polarizing Efficiency)	%	≥ 98.0
色调 Hue a*	NBS	-1.0 ± 1.5
色调 Hue b*	NBS	0 ± 1.5
380nm 透过率 (UV Cut at 380nm)	%	< 1

#### 四, 粘接力 (Peel Strength)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
剥离膜剥离力 (Release Film)	gf/25mm	< 50
保护膜剥离力 (Protection Film)	gf/25mm	< 100
对玻璃的粘接力 (Glass)	gf/25mm	> 500

#### 五, 耐久性 (Durability)

项目 (Item)	参数 (Spec)
高温性能 (Heat Resistance)	70 °C * 240hrs
低温性能 (Cold Resistance)	-30 °C * 240hrs
高温高湿 (Humidity Resistance)	40 °C 90%RH * 240hrs

#### 六, 尺寸 (Size)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
上底 (Up Base)	mm	634 (-0, +10)
下底 (Down Base)	mm	1142 (-0, +10)
高 (Height)	mm	500 (-0, +10)

\*有效厚度: 不包括剥离膜及保护膜厚度

胶面向上定义角度

公司地址: 深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋

Address: Building 1-9, No.5, Tongfu 1 Road, Loucun Second Industry Zone, Gongming Town, Guangming New District, Shenzhen City.

Tel: 0755-36676888

Fax: 0755-33696788

Http:// www.sunnypol.com